

Powłoka na bazie dyspersji żywicy epoksydowej, odporna na zjawisko osmozy, otwarta dyfuzyjnie



Właściwości

HADALAN® LF41 12E jest niezawierającą rozpuszczalników, 2-składnikową, barwioną dyspersją żywicy epoksydowej o wszechstronnym zastosowaniu. Szczególnie nadaje się do posadzek użytkowych i dekoracyjnych w nowym budownictwie oraz do wykonywania robót naprawczych zapewniając najwyższą siłę krycia.

- Niezawierająca rozpuszczalników
- Otwarta dyfuzyjnie
- Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- Antypoślizgowa
- Można dodawać wypełniacze
- Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC)

Zastosowanie

HADALAN® LF41 12E do wykonywania powłok na podłożach mineralnych, posadzkach i powierzchniach ścian .

Obszary zastosowania:

- Beton, jastrych, tynk cementowy, mur, cement włóknisty
- Powłoki na powierzchniach posadzek w pomieszczeniach roboczych, halach magazynowych, na posadzkach garaży i piwnic.

Dane techniczne

Opakowanie	wiadro blaszane
Pojemnik kombi	25 kg / 5 kg
Proporcje mieszania	4 : 1 części wagowych
Forma dostawy	8 / 56 poj./pal.
Kolory	
szary kamienny	ok. RAL 7030
szary beżowy	ok. RAL 7032
szary jasny A	ok. RAL 7042
Inne kolory na życzenie	
Temperatura stosowania	+10 °C do +30 °C
Czas stosowania ¹⁾	45 minut
Ciężar objętościowy, gotowego materiału	1,35 kg/l
Po powłoce można chodzić ¹⁾	po ok. 6 godz.
Osiąga pełną wytrzymałość ¹⁾	po ok. 5 dniach
Powierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie	> 1,5 N/mm ²
Straty w wyniku ścierania	0,058 g (wg Tabera: wałek CS 10, 1000 obr., 1000 g)
Składowanie	w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Na każdą warstwę ok. 0,25 kg/m²

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % .

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, mocne i nośne. Podłoża przejściowo lekko wilgotne nie wpływają ujemnie na przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić min. 1,5 N/mm².

Przed nałożeniem powłoki podłoża o dużej chłonności i osypujące się zagruntować preparatem **HADALAN® V31 13E**. Gruntowanie zamykające pory można wykonywać materiałem **HADALAN® EBG 13E**. Powłokę **HADALAN® LF41 12E** można nakładać po utwardzeniu się środka gruntującego do tego stopnia, że przestanie się kleić.

Wykonanie

1. Składnik A i składnik B intensywnie wymieszać w odpowiednim pojemniku za pomocą wolnoobrotowego, maszynowego mieszadła (300 - 400 obr/min).
2. Następnie przelać masę do czystego pojemnika i krótko wymieszać. Optymalną do malowania konsystencję mieszanki można uzyskać dodając do 10 % wody.
3. Materiał nakłada się wałkiem lub pędzlem. Uzyskanie równomiernej powierzchni zapewnią nakładanie krótkowłosym wałkiem do żywic epoksydowych. Materiał nakłada się na krzyż. Przerwy w trakcie aplikacji materiału mogą prowadzić do powstawania śladów łączenia.
4. Dla uzyskania równomiernej kolorystyki z reguły wymagane jest nałożenie 2 warstw materiału.
5. Sprzęt i narzędzia robocze natychmiast po ich użyciu czyścić wodą.

Masy do szpachlowania drapanego i masy rozlewne:

Składniki A i B miesza się maszynowym mieszadłem (300 - 400 obr/min) do uzyskania jednorodnej mieszanki, którą następnie należy przelać do innego pojemnika i jeszcze raz wymieszać.

W celu uzyskania wymaganych właściwości masy rozlewnej do mieszanki dodaje się do 10 % wody (w odniesieniu do ilości spoiwa). Następnie do masy dodaje się mieszkę wypełniaczy **HADALAN® FGM003 57M** i miesza do uzyskania jednorodnej masy. Ilość dodawanej mieszanki wypełniaczy zależy od konkretnego rodzaju zastosowania. W przypadku grubości warstw rzędu 2 mm zaleca się proporcje mieszanki 1 : 1 (części wagowych). Ciężar objętościowy mieszanki wynosi wtedy 1,77 kg/l. Przy cieńszych warstwach należy zmniejszyć ilość dodawanej mieszanki wypełniaczy. Masy rozlewne należy odpowietrzać za pomocą wałka z kolcami.

Produkty systemowe hahne

HADALAN® V31 13E
HADALAN® EBG 13E

Ważne wskazówki

- Przestrzegać temperatury stosowania +10 °C do +30 °C.
- Przekroczenie czasu stosowania materiału od chwili wymieszania prowadzi do pogorszenia wytrzymałości cienkiej powłoki i jej walorów optycznych.
- Podczas schnięcia zapewnić dobre przewietrzenie wnętrza. Produkt zawiera wodę, która musi odparować z cienkiej powłoki.
- Na powierzchniach powiązanych ze sobą można stosować tylko materiały o tym samym numerze partii.
- Temperatura podłoża musi przekraczać temperaturę punktu rosy o co najmniej 3 °C.
- Przestrzegać nakładania równomiernych ilości materiału, nieregularne ilości materiału prowadzą do różnic w połysku.
- Dla utrzymania odpowiedniej jakości powierzchni powłoki zaleca się stosowanie środków pielęgnacyjnych i regularne czyszczenie posadzek (patrz instrukcja pielęgnacji powłok z żywic epoksydowych HADALAN®).

Składniki

Dyspersja żywicy epoksydowej, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnych kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Dokładne wskazówki zawarte są w instrukcji roboczej "Żyvice epoksydowe w gospodarce budowlanej", wydanej przez Grupę Roboczą branżowych organizacji przedsiębiorstw budowlanych, budownictwa podziemnego, Stowarzyszenie przemysłowe producentów kleju stow. zarej., Stowarzyszenie producentów chemii budowlanej i środków ochrony drewna stow. zarej. z siedzibą w Frankfurtzie.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

HADALAN® LF41 12E



Dystrybutor

VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E /I
51-649 Wrocław
Tel. (+48) 71 344 04 34
Fax (+48) 71 345 17 72
e-mail: info@visbud-projekt.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 12.2020