

Harz TXT

Środek zagęszczający (tikotropowy) do żywic reaktywnych



ŁATWY
W APLIKACJI



WYSOCE
WYDAJNY

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

Właściwości:

Harz TXT jest wysokiej jakości dodatkiem do żywic epoksydowych i poliuretanowych.

- Łatwo łączy się z żywicą
- Bardzo wydajny
- W postaci proszku
- Również do żywic transparentnych

Zastosowanie:

Harz TXT służy do zagęszczania płynnych tworzyw sztucznych oraz polepszenia ich stabilności (tikotropowości). Umożliwia aplikację żywic na powierzchnie pionowe lub nachylone.

Dane techniczne:

| | |
|---------------------|---|
| ciężar objętościowy | ok. 50 g/litr |
| opakowanie | 5 l |
| składowanie | 24 miesiące od daty produkcji, w suchym pomieszczeniu |

Zużycie:

W zależności od zastosowania można stosować proporcje odpowiednie dla wymaganej konsystencji żywicy.

W przypadku wykonywania nawierzchni drenażowej typu „kamienny dywan” na powierzchniach pionowych lub nachylonych: około 2 litry zagęstnika **Harz TXT** na 1 litr żywicy **Harz PU MST**.

Wykonanie:

Uwaga! Mieszankę należy przygotowywać w miejscu osłoniętym od wiatru.

Stosowanie zagęszczacza z żywicą 1-komponentową i kruszywem dekoracyjnym

1. Warstwę gruntująco-klejącą do powierzchni pionowych wykonuje się mieszając 1 część objętościową **Harz PU MST** z 2 częściami objętościowymi **Harz TXT** za pomocą wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania konsystencji stabilnej pasty. Warstwę gruntująco-klejącą nakładać za pomocą wałka do żywic epoksydowych. Przestrzegać zużycia materiału wynoszącego maksymalnie 0,4 kg na 1 m².
2. 25 kg kamieni naturalnych **MONOLITH MST** wymieszać z 1,25 kg żywicy **Harz PU MST**. Następnie dodać 2,5 litra zagęszczacza **Harz TXT** i mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji mieszanki. Mieszankę natychmiast nakładać na świeżo położoną warstwę gruntująco-klejącą (metoda „świeżym na świeże”), zagęścić i wyrównać.

Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej są oparte na naszej najnowszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie materiałów nie podlega naszej kontroli, dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje techniczne podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.



Właściciel marki MONOLITH

Visbud-Projekt Sp. z o.o. ul. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel. +48 71 344 04 34 | info@visbud.com | www.visbud.com